



مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بخش مصالح و فرآوردهای ساختمانی

گزارش نتایج آزمون‌های انجام شده بر روی نمونه کاشی ضد اسید محصول شرکت Interbau آلمان، وارداتی از طرف شرکت کسری

شامل آزمون‌های:

۱. آزمون تعیین میزان مقاومت اسیدی
۲. تعیین مقاومت شیمیایی کاشی (در مقابل محلول قلایایی KOH ۲۰۰ گرم بر لیتر)

اردیبهشت ۱۳۹۰




مقدمه

بازگشت به نامه شماره ۱۶۷۲-۱۱-۸۹ از طرف شرکت کسری، مبنی بر انجام آزمون تست مقاومت شیمیایی در برابر اسید و باز قوی، بر روی کاشی ضد اسید محصول شرکت Interbau آلمان، وارداتی از طرف شرکت کسری، آزمون‌های مورد نظر انجام یافته و نتایج بدست آمده به شرح زیر است.

۱. آزمون تعیین میزان مقاومت اسیدی

این آزمون مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۵۱ انجام یافت. روش آزمون بدین صورت بود که ابتدا کاشی‌ها با خرد کن فلکی خرد شدند و سپس توسط الکهای ۴۷۵۰ و ۶۳۰۰ میکرونی الک شدند. ذرات عبور کرده از الک ۶۳۰۰ و مانده بر روی الک ۴۷۵۰ جمع آوری گردیده و پس از خشک کردن در دمای ۱۰۰ درجه سیلیسیوس به مدت ۲۴ ساعت، دو نمونه تقریباً ۵۰ گرمی با دقیقاً ۱۰۰٪ وزن شدند. این دو نمونه با ۲۵۰ میلی لیتر اسید سولفوریک ۷۸٪ وزنی مخلوط شده و به مدت ۲۴ ساعت در حالت جوش نگه داشته شدند.



شکل ۱-۱. نحوه آماده‌سازی آزمونه برای آزمون تعیین مقاومت اسیدی

پس از این مدت مواد توسط کاغذ صافی درشت بافت صاف شدند و مواد باقی‌مانده روی کاغذ صافی جمع آوری گردیده و به منظور خشک شدن در دمای ۱۲۰ درجه سیلیسیوس قرار گرفتند. مجموعه حاصل دوباره با دقیقاً ۱۰۰ گرم وزن شدند و درصد کاهش وزن از فرمول زیر به دست آمد:

$$L = \frac{(M_1 - M_2)}{M_1} \times 100$$

جدول ۱-۱. میزان مقاومت اسیدی

درصد کاهش وزن	وزن نمونه خشک بعد از مجاورت با اسید سولفوریک (g)	وزن نمونه خشک قبل از مجاورت با اسید سولفوریک (g)
۰,۳۸	۵۲,۶۳۱	۵۲,۸۳۴
۰,۲۴	۵۹,۰۱۲	۵۹,۱۵۳

بر تابع فقط هر یکی از نمونه ارسالی از مقاضی بوده و
از ۳ به مردم مایه گئی محصول است آن واحدی باشد.




* **تمیل نتایج:** مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۵۱، میزان مقاومت اسیدی مجاز حداقل ۱.۵ درصد ذکر شده است که از این نظر کاشی ضد اسید محصول شرکت Interbau آلمان، وارداتی از طرف شرکت کسری، از کیفیت مناسبی برخوردار است.

۲. تعیین مقاومت شیمیایی کاشی (در مقابل محلول قلیایی هیدروکسید پتاسیم ۲۰۰ گرم بر لیتر)

تعداد ۵ آزمونه مربع شکل به ابعاد تقریبی 50×50 میلیمتر طوری بریده شد که یک ضلع از آن، بخشی از ضلع اصلی کاشی بود. سطح مورد نظر را با یک حلال مناسب مثل متانول، یا محلول آب و اتانول (در این آزمون) بدقت تمیز گردید. آزمونه‌ها در خشک‌کن با درجه (10 ± 5) سیلیسیوس تا هنگامیکه به جرم ثابت برسند خشک گردیدند. سپس این آزمونه‌ها به صورت عمودی تا عمق ۲۵ میلیمتر در داخل محلول آزمون قرار گرفتند بطوریکه ضلع بریده نشده هر آزمونه باید بطور کامل در داخل محلول غرقاب شد. در پوش ظرف گذاشته شد و مجموعه حاصل بمدت ۲۸ روز در دمای 20 ± 2 درجه سیلیسیوس نگهداری گردید. بعد از ۲۸ روز آزمونه‌ها بمدت ۷ روز در معرض آب جاری قرار گرفتند. سپس در حالی که کاملاً در آب غوطه ور بودند به مدت نیم ساعت جوشانده شدند. آزمونه‌ها از داخل آب بیرون آورده شده و با یک جیر مربوط که آب آن چلانده شده بود آبگیری گردیدند. آزمونه‌ها در سطح مورد نظر (ضلع بریده شده و ضلع بریده نشده اصلی کاشی) با چشم غیر مسلح مورد بررسی ظاهری قرار گرفتند.



(۲)



(۱)

شکل ۲-۱. تصاویر قطعات کاشی (۱) قبل و (۲) بعد از قرارگیری در داخل محلول قلیایی

* **تمیل نتایج آزمون:** همانطور که در تصاویر شکل ۱-۲ مشاهده می‌شود قطعات کاشی پس از ۲۸ روز قرارگیری در داخل محلول قلیایی تغییر عمدۀای مخصوصاً در گوشۀای اصلی کاشی (جهت فلش) نشان نداده‌اند. در استاندارد ۴۰۰۱ فقط بررسی چشمی کاشی‌ها مدنظر است و از این نظر کاشی ضد اسید محصول شرکت Interbau آلمان، وارداتی از طرف شرکت کسری، با الزامات این استاندارد مطابقت دارد.

توجه:

۱. هرگونه تکثیر این گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف باید به طور کامل (در ۳ صفحه) صورت گیرد و تکثیر تنها برخی صفحات یا بخش‌های آن به این منظور مجاز نیست.

مدیر بخش مصالح: دکتر سهراب ویسه

آزمایش کننده: مرتضی چوادی - کارشناس بخش مصالح